

Dátum 2019.06.11.
Protokoll sorszáma 2019_T2_24
Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése
 500X500mm mintalap
Szabványok Vastagság meghatározása EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
Vizsgáló Válint Péter

Mintamegjelölés	2019_T2_24	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Gyöngyös	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT - H80	Vastagság	49,9 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap előkezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:

Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa


2019_T2_24 bei 10°C

C:\Users\ATU-FEPE\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T2_19_H80.DBF

2019.06.11. 12:10:43

Po = 17,496°C Pu = 2,500°C

lambda = 36,63 mW/(m*K)



1. Mérés

Próbaszám 2019_T2_24
Mérési homérs. [°C] 10
Hom.-különbség [K] 10
lambda [mW/m*K] 36,62
Hoellenállás [m_sK/W] 1,3572

lambda-10 36,62 mW/(m*K)
R-10 1,3570 m²*K/
TK 0,0000 mW/(m*K²)