

Dátum 2015.06.25.
 Protokoll sorszáma 2015_T3_052-2015
 Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
 Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése
 500mm x 500mm-es mintalap
 Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
 Vizsgáló Fetzter Péter

Mintamegjelölés	2015_T3_052	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft.-Szekszárd	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Gyártási dátum		Vastagság	49,6 mm
Anyagfajta megjelölés	AT- H80	Névleges vastagság	50 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap		

Mintalap elokezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2015_T3_052 - 2015_T3_052 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\H80.DBF
 2015.06.25. 11:39:01
 Po = 17,500°C Pu = 2,504°C
 lambda = 38,27 mW/(m*K)



1. Mérés

Próbaszám 2015_T3_052_
 Mérési homérs. [°C] 10
 Hom.-különbség [K] 15
 lambda [mW/m*K] 38,27
 Hoellenállás [m_K/W] 1,2961

lambda-10 38,27 mW/(m*K)
 R-10 1,2960 m²*K/
 TK 0,0000 mW/(m²*K²)