

Dátum 2015.07.03.
 Protokoll sorszáma 2015_T3_057-2015
 Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
 Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése
 500mm x 500mm-es mintalap
 Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
 Vizsgáló Fetzner Péter

Mintamegjelölés	2015_T3_057	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft.-Szekszárd	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Gyártási dátum		Vastagság	49,3 mm
Anyagfajta megjelölés	AT- H80	Névleges vastagság	50 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap		

Mintalap elokezelés min. 14 nap $(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ -on és $(50 \pm 5)\%$ relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2015_T3_057 - 2015_T3_057 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\H80.DBF
 2015.07.03. 8:16:08
 $P_o = 17,498^{\circ}\text{C}$ $P_u = 2,496^{\circ}\text{C}$
 $\lambda = 37,94 \text{ mW}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$



1. Mérés

Próbaszám 2015_T3_057_
 Mérési homérs. [$^{\circ}\text{C}$] 10
 Hom.-különbség [K] 15
 λ [mW/m $^{\circ}\text{K}$] 37,94
 Hoellenállás [m 2 K/W] 1,2994

λ_{10} 37,94 mW/(m $^{\circ}\text{K}$)
 R-10 1,2990 m 2 K/
 TK 0,0000 mW/(m $^{\circ}\text{K}^2$)