

Dátum 2023.06.19.
 Protokoll sorszáma 2023_T2_25
 Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden Mérolap vízszintes behelyezése

Mérésfelépítés 500mm x 500mm-es mintalap

Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint

Vizsgáló Válint Péter

Mintamegjelölés	2023_T2_25	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Gyöngyös	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT- H80	Vastagság	49,0 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap előkezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2023_T2_25 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T2_23_H80.DBF
 2023.06.19. 11:00:01
 Po = 17,502°C Pu = 2,504°C
 lambda = 36,74 mW/(m*K)



1. Mérés

Próbaszám	2023_T2_25
Mérési homérs. [°C]	10
Hom.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	36,74
Hoellenállás [m ² K/W]	1,3174

lambda-10	36,74 mW/(m*K)
R-10	1,3170 m ² *K/
TK	0,0000 mW/(m*K ²)