

Dátum	2024.01.22.
Protokoll sorszáma	2024_T1_4
Vizsgáló intézmény	Lambda-Messtechnik
Vizsgálati melléklet	Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
Mérésfelépítés	Mérolap vízszintes behelyezése 500X500mm mintalap
Szabványok	Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
Vizsgáló	Polgár Zsolt

Mintamegjelölés	2024_T1_4	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Győr	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT - H80	Vastagság	49,5 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap előkezelés min. 14 nap ( $23 \pm 2$ )°C-on és ( $50 \pm 5$ )% relatív pára tartalmú térben

## Tömegváltozás:

Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa


2024\_T1\_4 bei 10°C

C:\Users\ATU-FEPE\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T1\_24\_H80.DBF

2024.01.22. 8:48:29

Po = 17,500°C Pu = 2,500°C

lambda = 36,91 mW/(m\*K)



## 1. Mérés

Próbaszám	2024_T1_4
Mérési homérs. [°C]	10
Hom.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	36,91
Hoellenállás [m <sup>2</sup> K/W]	1,3411

lambda-10	36,91 mW/(m*K)
R-10	1,3410 m <sup>2</sup> K/
TK	0,0000 mW/(m*K <sup>2</sup> )