

Dátum 2024.09.30.
 Protokoll sorszáma 2024_T2_40
 Vizsgáló intézmén Lambda-Messtechnik
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden Mérőlap vízszintes behelyezése

Mérésfelépítés 500X500mm mintalap

Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint

Vizsgáló Válint Péter

Mintamegjelölés	2024_T2_40	Mintalap méretek	
Mintalap származás	Austrotherm Kft. - Gyöngyös	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT - H80	Vastagság	59,3 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	60 mm

Mintalap előkezelés min. 14 nap (23 ± 2 °C-on és $(50 \pm 5)\%$ relatív pára tartalmú térben)

Tömegváltozás:

Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomá 1000 Pa

2024_T2_40 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T2_24_H80.DBF
 2024.09.30. 8:33:43
 Po = 17,500°C Pu = 2,500°C
 lambda = 36,59 mW/(m*K)



1. Mérés

Próbaszám 2024_T2_40
 Mérési homérs. [°C] 10
 Hom.-különbség [K] 10
 lambda [mW/m*K] 36,59
 Hoellenállás [m_K/W] 1,6207

lambda-10 36,59 mW/(m*K)
 R-10 1,6210 m²*K/
 TK 0,0000 mW/(m²*K²)