

Dátum 2024.03.04.
Protokoll sorszáma 2024_T1_10
Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden
Mérésfelépítés Mérolap vízszintes behelyezése
 500X500mm mintalap
Szabványok Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint
Vizsgáló Polgár Zsolt

Mintamegjelölés	2024_T1_10	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Győr	Alapfelület	500 mm x 500 mm
		Vastagság	50 mm
Anyagfajta megjelölés	AT - H80	Névleges vastagság	50 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap		

Mintalap előkezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:

Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa


2024_T1_10 bei 10°C

C:\Users\ATU-FEPE\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T1_24_H80.DBF

2024.03.04. 9:40:07

Po = 17,498°C Pu = 2,506°C

lambda = 36,55 mW/(m*K)



1. Mérés

Próbaszám 2024_T1_10
Mérési homérs. [°C] 10
Hom.-különbség [K] 10
lambda [mW/m*K] 36,55
Hoellenállás [m_K/W] 1,368

lambda-10 36,55 mW/(m*K)
R-10 1,3680 m²*K/
TK 0,0000 mW/(m*K²)