

Dátum 2025.04.22.
 Protokoll sorszáma 2025_T2_17
 Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden Mérolap vízszintes behelyezése

Mérésfelépítés
 500X500mm mintalap

Szabványok
 Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint

Vizsgáló Válint Péter

Mintamegjelölés	2025_T2_17	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Gyöngyös	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT - H80	Vastagság	49,6 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap elokezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2025_T2_17 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T2_25_H80.DBF
 2025.04.22. 9:49:17
 Po = 17,498°C Pu = 2,496°C
 lambda = 36,73 mW/(m*K)



1. Mérés

Próbaszám	2025_T2_17
Mérési homérs. [°C]	10
Hom.-különbség [K]	10
lambda [mW/m*K]	36,73
Hoellenállás [m ² K/W]	1,3504

lambda-10	36,73 mW/(m*K)
R-10	1,3500 m ² K/
TK	0,0000 mW/(m*K ²)