

**Dátum** 2017.10.03.  
**Protokoll sorszáma** 2017\_T3\_40  
**Vizsgáló intézmény** Lambda-Messtechnik  
**Vizsgálati melléklet** Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint  
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden  
**Mérésfelépítés** Mérolap vízszintes behelyezése  
 500mm x 500mm-es mintalap  
**Szabványok** Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint  
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint  
**Vizsgáló** Fetzer Péter

<b>Mintamegjelölés</b>	2017_T3_40	<b>Mintalap méretek</b>	
<b>Mintalap származása</b>	Austrotherm Kft.-Szekszárd	<b>Alapfelület</b>	500 mm x 500 mm
<b>Gyártási dátum</b>		<b>Vastagság</b>	49,9 mm
<b>Anyagfajta megjelölés</b>	AT- H80	<b>Névleges vastagság</b>	50 mm
<b>Anyagfajta jellemzés</b>	EPS lap	<b>Mintalap tömege</b>	187,6 g
		<b>Mintalap surúsége</b>	15,2 kg/m

**Mintalap előkezelés** min. 14 nap ( $23 \pm 2$ )°C-on és ( $50 \pm 5$ )% relatív pára tartalmú térben

## Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

## Mérés előtti nedvességtartalom

**Vizsgálati nyomás** 1000 Pa

2017\_T3\_40 bei 10°C  
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T3\_17\_H80.DBF  
 2017.10.03. 11:52:51  
 $P_o = 17,502^\circ\text{C}$   $P_u = 2,500^\circ\text{C}$   
 $\lambda = 36,40 \text{ mW}/(\text{m}^*\text{K})$



## 1. Mérés

**Próbaszám** 2017\_T3\_40  
**Mérési homérs. [°C]** 10  
**Hom.-különbség [K]** 10  
**lambda [mW/m\*K]** 36,4  
**Hoellenállás [ $\text{m}_\text{K}/\text{W}$ ]** 1,3571

**lambda-10** 36,40 mW/(m\*K)  
**R-10** 1,3570 m<sup>2</sup>\*K/  
**TK** 0,0000 mW/(m\*K<sup>2</sup>)