

**Dátum** 2017.07.05.  
**Protokoll sorszáma** 2017\_T2\_27  
**Vizsgáló intézmény** Lambda-Messtechnik  
**Vizsgálati melléklet** Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint  
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden  
**Mérésfelépítés** Mérolap vízszintes behelyezése  
 500mm x 500mm-es mintalap  
**Szabványok** Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint  
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint  
**Vizsgáló** Válint Péter

<b>Mintamegjelölés</b>	2017_T2_27	<b>Mintalap méretek</b>	
<b>Mintalap származása</b>	Austrotherm Kft. - Gyöngyös	<b>Alapfelület</b>	500 mm x 500 mm
<b>Anyagfajta megjelölés</b>	AT- H80	<b>Vastagság</b>	50,5 mm
<b>Anyagfajta jellemzés</b>	EPS lap	<b>Névleges vastagság</b>	50 mm

**Mintalap elokezelés** min. 14 nap ( $23 \pm 2$ )°C-on és ( $50 \pm 5$ )% relatív pára tartalmú térben

**Tömegváltozás:**


**Szárítás**

**Mérés**

**Mérés előtti nedvességtartalom**

**Vizsgálati nyomás** 1000 Pa

2017\_T2\_27 bei 10°C  
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T2\_17\_H80.DBF  
 2017.07.05. 9:53:54  
 $P_o = 17,500^\circ\text{C}$   $P_u = 2,502^\circ\text{C}$   
 $\lambda = 36,74 \text{ mW}/(\text{m}^\circ\text{K})$



**1. Mérés**

<b>Próbaszám</b>	2017_T2_27
<b>Mérési homérs. [°C]</b>	10
<b>Hom.-különbség [K]</b>	10
<b>lambda [mW/m*K]</b>	36,74
<b>Hoellenállás [m<sup>2</sup> K/W]</b>	1,3745

<b>lambda-10</b>	36,74 mW/(m*K)
<b>R-10</b>	1,3750 m <sup>2</sup> K/
<b>TK</b>	0,0000 mW/(m*K <sup>2</sup> )

