

Dátum 2022.03.02.
 Protokoll sorszáma 2022_T3_9
 Vizsgáló intézmény Lambda-Messtechnik
 Vizsgálati melléklet Hővezetési tényező mérőgép (lambda-Meter EP500) EN 1946-2 szerint
 Lambda-Messtechnik GmbH Dresden Mérőlap vízszintes behelyezése

Mérésfelépítés
 500X500mm mintalap

Szabványok
 Vastagság meghatározása MSZ EN 823 szerint
 Hővezetési tényező mérése MSZ EN 12667 szerint

Vizsgáló Fetzer Péter

Mintamegjelölés	2022_T3_9	Mintalap méretek	
Mintalap származása	Austrotherm Kft. - Szekszárd	Alapfelület	500 mm x 500 mm
Anyagfajta megjelölés	AT - H80	Vastagság	49,5 mm
Anyagfajta jellemzés	EPS lap	Névleges vastagság	50 mm

Mintalap előkezelés min. 14 nap (23 ± 2)°C-on és (50 ± 5)% relatív pára tartalmú térben

Tömegváltozás:


Száritás

Mérés

Mérés előtti nedvességtartalom

Vizsgálati nyomás 1000 Pa

2022_T3_9 bei 10°C
 C:\Program Files (x86)\Lambda Messtechnik\Data\T3_22_H80.DBF
 2022.03.02. 9:23:43
 Po = 17,496°C Pu = 2,498°C
 lambda = 36,64 mW/(m*K)



1. Mérés

Próbaszám 2022_T3_9
 Mérési homérs. [°C] 10
 Hom.-különbség [K] 10
 lambda [mW/m*K] 36,64
 Hoellenállás [m_K/W] 1,3537

lambda-10 36,64 mW/(m*K)
 R-10 1,3540 m²*K/
 TK 0,0000 mW/(m*K²)