

Apripur ragasztó

Műszaki jellemzők

	Mértékegység	
Viszkozitás	m·s·Pa	4000
Sűrűség	g/cm ³	1,11
NCO (izocianát) tartalom	%	12
Feldolgozhatóság	perc	20
Hőállóság	°C	-40 - +80
Oldószer		Oldószermentes
Anyagszükséglet	g/m ²	120

Csomagolás: fémdoboz, 2 kg/doboz

Az **apripur** egykomponensű poliuretán bázisú ragasztó elsősorban a lapostető hőszigetelő rétegének rögzítésére ajánlott. A légnedvességre kötő anyag alkalmas a polisztirol táblák aljzathoz, bitumenes lemezhez vagy egymáshoz ragasztására. Az aljzat egyaránt lehet szilikát bázisú (beton, könnyűbeton, téglá, stb.), fém (fémszerkezetek, burkolatok) vagy fa. Kis mértékű nedvesség a kötést gyorsítja, de a felületen víztócsák nem lehetnek.

Szabályozás:

ÉMI A 725/1997

A large, semi-transparent watermark of the AUSTROTHERM logo is centered on the page. The logo consists of the word "AUSTROTHERM" in a bold, sans-serif font, with a stylized graphic element above and below it made of four parallel diagonal bars in grey, cyan, pink, and yellow.

AUSTROTHERM Kft.

9028 Győr, Fehérvári u. 75.
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 120

3200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.
Tel.: +36 37 507 270 • Fax: +36 37 507 289

7100 Szekszárd, Wopfing u. 3.
Tel.: +36 74 555 281 • Fax: +36 74 311 846